

Modelo: CORAL CALIZA ANT.L 59,6X59,6(A)

Códigos: 100355855

Absorción de agua: Bla - Porcelánico ($E \leq 0.1\%$)

Acabado: Esmaltado / Antideslizante

Destonificado: V3

Rectificado: Sí



CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-2

Grosor	8.5 mm	+/-5%*
Ancho	596 mm	
Largo	596 mm	
Desviación longitud y anchura	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación rectitud de lados	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación ortogonalidad	Inferior a 0.15%	+/-0.3%*
Desviación planimetría	Inferior a 0.15%	+/-0.4%*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS



Textura superficial que minimiza el riesgo al deslizamiento. Acabados suaves que aportan seguridad al caminar.



Acabado superficial de aspecto natural, no brillante.



Diseño general destonificado con grado de variación tonal y de aspecto.



Nombre que recibe el acabado de aquellas baldosas mejoradas dimensionalmente tras el proceso de cocción.



Instalación sobre suelo

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Fuerza de rotura	2235.4 N	>1300N*
Módulo de rotura	52.1 N/mm ²	>=35N/mm ² *
Resistencia a la abrasión	4	EN ISO 10545-7*
Resistencia al cuarteo	Resiste tres ciclos	
Resistencia al choque térmico	RESISTE	UNE-EN ISO 10545-9:2013*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTERÍSTICAS HIGIÉNICAS

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistencia química	Productos de limpieza y piscina CLASE A (sin ataque).	B Min.*
Resistencia a las manchas	Se limpia con agua. CLASE 5	3 Min.*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

Certificaciones del sistema



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.

**Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado)

VALORACIÓN ANTIDESLIZANTE

Normas de referencia: EN 16165: 2022 / ANSI 137

Coefficiente de fricción dinámico (dcof)	0.82 (T3C2)	
Resistencia al deslizamiento (péndulo húmedo) irhd 55	CL3	
Valor test de péndulo (ptv) irhd 96	WET 58 / DRY 67 (T3C2)	

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

DETERMINACIÓN DEL VALOR DE REFLECTANCIA DE LA LUZ (LRV)

Normas de referencia: UNE-EN ISO 10545-18:2022

Determinación del valor de reflectancia de la luz (Irv)	54.56	
---	-------	--

PACKING

Unidades de venta por caja	1.776073 M2/CAJA	
Unidades de venta por pallet	56.834328 M2/PAL	
Unidades de venta por unidad	0.355215 M2/PIEZA	

ÁMBITO DE USO

Código técnico-1	6 - Uso en pavimento tránsito intenso	
------------------	---------------------------------------	--

LOCALES DE USO RECOMENDADO

Vivienda Colectiva

Locales Interiores - Elementos Comunes: Cuarto de contenedores de basura

Pública concurrencia

Restauración: Cocina colectiva, grandes instalaciones

Espectáculos y recreativas: Sala de espectáculos, cine, teatro, actividades deportivas, anfiteatros, juegos (Al aire libre)

Espacios Deportivos: Piscinas cubiertas y saunas

Espacios Deportivos: Piscinas privadas descubiertas

Espacios Deportivos: Piscinas públicas descubiertas

Áreas comunes de paso

Locales exteriores: Área de circulación exterior con tránsito medio

Locales exteriores: Zona de aparcamiento (Uso exclusivo peatonal)

Locales exteriores: Escaleras y rampas exteriores con tránsito intensivo

Locales exteriores: Escalares y rampas exteriores con tránsito medio

Locales exteriores: Terraza exterior uso hostelería

Servicio, instalaciones

Locales de lavandería ropa, almacenamiento de basuras y residuos orgánicos

Certificaciones del sistema



Se aconseja seguir las instrucciones de colocación y mantenimiento editadas por PORCELANOSA GRUPO, cumpliendo en cualquier caso con los requisitos legales o normativos que pudieran existir para cada ámbito de uso. No utilizar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico.

En lugares de pública concurrencia las baldosas deben cumplir con los requisitos de resbaladidad del Código Técnico de la Edificación.

Para formatos grandes se recomienda alicatar con morteros cola con aditivos poliméricos y utilizando la técnica de doble encolado.

En los modelos tipo mosaico, se hace necesario el rejuntado posterior.

Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PORCELANOSA S.A.

**Ver punto 4 del documento de apoyo DB/SUA 3. Este material puede colocarse en zonas de pública concurrencia secas con una pendiente inferior al 6% (alcanza el mismo ámbito de uso que un clase 1 según péndulo en mojado